

ALLMAX LATEX

ADERANS VE GEÇİRİMSİZLİK ARTIRICI HARÇ KATKI MALZEMESİ

Ürün Tanımı:

Sentetik kauçuk esaslı, çimento esaslı sıva ve harçların performansını ve su geçirimsizliğini artırıcı katkı malzemesidir.

Kullanım Alanı:

Çimento esaslı harç ve sıvalarda, Yapıştırma ve tamir harçlarında, Serpme harçlarında ve zemin şaplarında, Aşınmaya dayanımlı uygulamalarda, Betonarme siloların, su depoların, havuzların, arıtma tesislerinin iç ve dış sıvalarında aderans ve su geçirimsizliği artırıcı katkı olarak kullanılır.

Özellikler:

Kullanıma hazırdır, su ile inceltililebilir. Katıldığı çimento esaslı harcın yapışma gücünü ve esnekliğini artırır, uygulamasını kolaylaştırır. Harcın aşınma direncini artırır, şaplarda tozumaya engel olur. Harcın donma-çözünme direncini artırır. Yüksek performanslı su geçirimsizlik sağlar Kimyasallara, tuzlu sulara, yağlara karşı direnci geliştirir. Harcın su tutma kapasitesini arttırarak, süratli kurumayı engeller, rötne çatlaklarını azaltır. **Allmax Latex** tüm standart çimento tipleri ile uyumludur.

Teknik Özellikler:

Malzemenin Yapısı: Modifiye edilmiş akrilik dispersiyon

Görünüm: Beyaz sıvı

Uygulama Sıcaklığı: +5°C ile +35°C

Yukarıdaki değerler +23 °C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Yüzeyin sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yüzeyi yağ, boya, deterjan, gres, kir, pas gibi aderansı azaltacak maddelerden temizlenmiş olmalıdır.

Uygulama:

Karıştırmanın beton mikserinde yapılması tavsiye edilmektedir.

Karıştırıcıya kullanım amaçlarına göre tavsiye edilen dolgu ve çimento konularak, ön karıştırma yapılmalıdır.

Allmax Latex farklı kullanım amaçlarına göre tavsiye edilen su karışım oranlarına uygun olarak su ile karıştırılmalıdır.

Daha sonra sıvı karışım miksera ilave edilerek, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır.

Sıva veya şap uygulaması yapılırken yüzeye önceden sürülmüş olan aderans harcı henüz kurumamış olmalıdır.

Uyarılar:

Agregaların tane büyüklüğü dağılımı düzgün, niteliği yüksek ve yıkanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Harca gereğinden fazla su konulmamalıdır ve harç gereğinden fazla karıştırılmamalıdır.

Allmax Latex'i saf veya sulandırılmış şekilde yapıştırıcı tabaka olarak kullanmayınız.

Kullandıktan hemen sonra bütün alet ve ekipmanları su ile yıkayarak temizleyiniz.

Tüketim:

UYGULAMA ALANLARI	ÇO/KO	AO/SO
ADERANS HARCİ	1/1 - 1/3	1/1 - 1/3
SIVA HARCİ	1/3 - 1/4	1/3 - 1/4
ŞAP UYGULAMASI	1/3 - 1/4	1/3 - 1/4
TAMİR HARCİ	1/2 - 1/4	1/2 - 1/3
SERPME HARCİ	1/3 - 1/4	1/2 - 1/3
SU İZOLASYONU AMACIYLA	1/2 - 1/4	1/1 - 1/4

ÇO: Çimento Oranı, KO: Kum Oranı, AO: Allmax Latex Oranı, SO: Su Oranı

Ambalaj:

5 kg. plastik bidon
30 kg. plastik bidon

Depolama ve Raf Ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.

Risk Tanımları:

R 36/37/38: Gözü, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R 43: Cilde teması durumunda hassasiyet yaratabilir.

Güvenlik Tavsiyeleri:

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S 22: Tozlarını solumayınız.

S 24/25: Cilde ve göze temasından kaçınınız.

S 26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve hemen doktora başvurunuz.

S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S 46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

Sorumluluk:

Bu teknik dökümanda verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, tamamen bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. **Allmax Yapı Kimyasalları**, teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **Allmax Yapı Kimyasalları** sorumlu tutulamaz. Bu nedenle **Allmax Yapı Kimyasalları** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü doğru yerde kullandığınızdan emin olunuz. **Allmax Yapı Kimyasalları** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu teknik dökümanın yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. **(04/2013)**