

CUREMAX SC

SENTETİK REÇİNE ESASLI KÜR MALZEMESİ

Ürün Tanımı:

Taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım artışı sağlayan, hızlı kurumaya engel olarak yüzeysel çatlaklara ve rötre çatlaklarına engel olan sentetik (styren) reçine esaslı kür malzemesi

Kullanım Alanı:

Her türlü saha betonunda,

Yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeylerde,

Kanal ve kanalet betonlarında, beton yol uygulamalarında,

Nemin düşük, buharlaşmanın ve hava akımlarının fazla olduğu yerlerdeki beton dökümlerinde,

Sonradan üzerine kaplama (sıva, şap, boya seramik, epoksi vb.) yapılması düşünülen yüzeylerde kullanılır.

Özellikler:

Klasik yöntemlere göre daha etkin ve daha ekonomik bir yöntemdir.

Bütün beton yüzeylerine uygulanabilir, uygulandığı zeminde yarı mat bir yüzey oluşturur.

Yüzeydeki, hızlı kurumanın neden olduğu rötre çatlaklarını azaltır. Daha sert ve tozumsuz bir yüzey sağlar.

Taze betonun içine işlendiğinde, tabaka bırakmaz, yüzeyden soyulmaz ve tozumsuz.

Çimento, epoksi ve poliüretan esaslı kaplamalar ile mükemmel uyum sağlar.

Parafin esaslı kürlere göre daha etkin kürleme sağlar. Uygulaması basittir, işçilik giderlerini azaltır.

Teknik Özellikler:

Malzemenin Yapısı: Styren reçine esaslı

Görünüm: Şeffaf sıvı

Yoğunluk: 0,80-0,85 kg/litre

Bitmiş Film Görünümü: Şeffaf pürüzsüz film

Kuruma Süresi: 45-60 dk.

Renk: Şeffaf sıvı

Uygulama:

Curemax SC, yeni dökülmüş betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtülerek veya rulo ile uygulanmalıdır. **Curemax SC**, saha, yol ve döşeme betonların masterlanmış yüzeylerine ve kalıplı betonların, kalıplar söküldükten sonra parlaklığını kaybetmiş yüzeylerine uygulanır.

Uyarılar:

Curemax SC 'nin beton yüzeyine püskürtülerek uygulanması, üniform bir yapı elde edilmesi için önerilir. **Curemax SC** rulo ile ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.

Malzeme dengeli bir şekilde yayılarak göllenme oluşumuna izin verilmemelidir.

Curemax SC'nin rulo ile ince bir tabaka halinde uygulanması köpüklenmeyi önler, eğer yanlışlıkla kalın tabaka sürüldüyse köpük oluşur, bir süre sonra köpük kaybolur bu esnada tekrar yüzey rulo ile düzeltilmelidir. Homojen olmayan uygulamalarda yüzeyde renk farklılıkları görülebilir bu farklılıklar uygulamayı takip eden günler içinde yok olacaktır.

Uygulanmış **Curemax SC**'nin etki süresi film kalınlığına, hava şartlarına, UV ışınlarına maruz kalma derecesine ve beton yüzeyinin durumuna bağlı olarak değişir. Beton için gerekli suyun yapı içersinde kalmasını sağlayacak süre kadar etkili olur.

Curemax SC solvent içerir. Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır.

Tüketim:

Curemax SC'nin ortalama sarfiyatı ortalama 0,16 kg/m²'dir.

Açık havada ve rüzgarlı ortamlarda etkin kürlemenin sağlanması için, ilk kat uygulamasını takip eden 6 saat içinde ikinci tabaka uygulanabilir.

Gölgede kalan iç yüzeylerde sarfiyat azalır.

Tüketim miktarı laboratuvar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

25 kg plastik bidon

Depolama ve Raf Ömrü:

Orijinal ambalajından açılmadan saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 12 aydır.

Oilmax PW1 dondan korunmalıdır. Dona maruz kaldığı hallerde kullanımdan önce oda sıcaklığında, ateşe temas ettirilmeden kendi kendine çözülmesi ve çok iyi karıştırılması sağlanmalıdır.

Risk Tanımları:

R 36/37/38: Gözü, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R 43: Cilde teması durumunda hassasiyet yaratabilir.

Güvenlik Tavsiyeleri:

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S 22: Tozlarını solumayınız.

S 24/25: Cilde ve göze temasından kaçınınız.

S 26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve hemen doktora başvurunuz.

S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S 46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

Sorumluluk:

Bu teknik dökümanda verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, tamamen bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. **Allmax Yapı Kimyasalları**, teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **Allmax Yapı Kimyasalları** sorumlu tutulamaz. Bu nedenle **Allmax Yapı Kimyasalları** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü doğru yerde kullandığınızdan emin olunuz. **Allmax Yapı Kimyasalları** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu teknik dökümanın yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. **(04/2013)**