

BETOMAX EM2

EMİCİ YÜZEYLER İÇİN AKRİLİK ESASLI ASTAR

Ürün Tanımı:

Emiciliği yüksek çimento ve alçı bazlı yüzeylerde emiciliği azaltmak ve yüzeydeki gevşek dolgu ve tozların yüzeye yapışmasını sağlamak amacıyla kullanılan akrilik esaslı astar.

Kullanım Alanı:

İç ve dış mekanlarda,
Yatay ve düşey uygulamalarda,
Alçı, alçı levhali, kireçli siva, gazbeton, beton, siva, sunta gibi emici yüzeylerin emiciliğini azaltarak çimento esaslı malzemelerin suyunu hızlı kaybetmesini ve kaplamanın zamanla dökülmesini önlemek ve yapışma mukavemetini arttırmak için kullanılır
Fayans-seramik kaplama, yalıtım, boya gibi uygulamalardan önce, tozumayı önlemek ve verimi arttırmak için uygulanır.

Özellikler:

Fırça veya rulo ile uygulanabilir
Yüzeylerin emiciliğini azaltarak, verimliliği artırır
Çimento ve alçı esaslı siva ve benzeri ürünler için uzun çalışabilme süresi sağlar
Emici yüzeylere yapılan çimento esaslı kaplamalarda hızlı su kaybından kaynaklanan çatlamaları önler
Seramik yapıştırma uygulamalarında tozumayı önleyerek yapıştırıcının yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.

Teknik Özellikler:

Görünüm: Beyaz renkli sıvı

Yoğunluk: ~ 1,00 kg/litre

Uygulama Sıcaklığı: +5°C ile +35°C

Kuruma Süresi: 45-60 dakika

İkinci Kat Uygulama Süresi: 60-90 dakika

Servis Sıcaklığı: -30°C ile +80°C

Yukarıdaki değerler +23 °C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, kür malzemesi, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.

Uygulama:

Yüzeyin sağlam olduğundan ve kürünü aldığından emin olunmalıdır

Yüzey yapışmayı önleyecek etkenlerden arındırılmalıdır

Ürünü kullanım öncesi çalkalayınız

Ürün uygulama yüzeyine rulo veya fırça ile, herhangi bir katkı malzemesi ilave etmeden, homojen şekilde uygulanmalıdır

Alçı, beton vb çok emici yüzeylerde, ürün 2 kat uygulanmalıdır

Ürün kurumadan uygulama yapılmamalıdır.

Ürünün kuruma süresi 45-60 dakikadır.

Uyarılar:

Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.

Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

Tüketim:80-175 gr/m²

Uygulama yüzeyine bağlı olarak değişir.

Ambalaj:

10 kg. plastik bidon

Depolama ve Raf Ömrü:

Sıvı bileşeni +5°C ile +35°C arasında güneş ışığına ve dona maruz kalmayacak şekilde koruyunuz

Raf ömrü, uygun ortamda, orijinal ambalajında 12 aydır.

Risk Tanımları:

R 36/37/38: Gözü, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R 43: Cilde teması durumunda hassasiyet yaratabilir.

Güvenlik Tavsiyeleri:

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S 22: Tozlarını solumayınız.

S 24/25: Cilde ve göze temasından kaçınınız.

S 26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve hemen doktora başvurunuz.

S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S 46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

Sorumluluk:

Bu teknik dökümanda verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, tamamen bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. **Allmax Yapı Kimyasalları**, teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **Allmax Yapı Kimyasalları** sorumlu tutulamaz. Bu nedenle **Allmax Yapı Kimyasalları** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü doğru yerde kullandığınızdan emin olunuz. **Allmax Yapı Kimyasalları** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu teknik dökümanın yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. **(04/2013)**