

ALLMAX ŞAP

ÇİMENTO ESASLI HAZIR ŞAP

Ürün Tanımı:

İç ve dış mekanlarda, zeminlerde yüzey düzgünlüğü elde etmek için kullanılan hazır şap.

Kullanım Alanı:

İç ve dış mekanlarda,
Beton zeminlerde kullanılır.

Özellikler:

Kullanıma hazırdır.
Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır.
Yerden ısıtılmalı sistemlerde kullanıma uygundur.
Elle ve şap makinesi ile uygulama imkanı verir.

Teknik Özellikler:

Görünüm: Gri Renkli Toz

Kuru Birim Ağırlık: $1700 \pm 200 \text{ kg/m}^3$

Uygulama Sıcaklığı: $+5^\circ\text{C}$ ile $+35^\circ\text{C}$

Su Karışım Oranı: 3,5-4,0 Litre/Torba

Uygulanabilir Kalınlık: 3,0-10,0 cm

Kuruma Süresi: 24 saat

Basınç Dayanımı: $\geq 12 \text{ N/mm}^2$

Eğilme Dayanımı: $\geq 3 \text{ N/mm}^2$

Yukarıdaki değerler $+23^\circ\text{C}$ 'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Yüzey kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.
Eski zeminlerde gerekli tamiratlar yapılmalıdır.

Uygulama:

25 kg. **Allmax Şap**, yaklaşık 3,5-4,0 litre su dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar, düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile karıştırılır.
Hazırlanan har. 3-10 cm kalınlığında yüzeye serilir ve masterlanır.
Yüzey sertleştiğinde, mekanik perdah ile düzgünleştirme yapılır.

Uyarılar:

Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
Uygulama $+5^\circ\text{C}$ ile $+35^\circ\text{C}$ arası sıcaklıklarda yapılması önerilir.
Rüzgarlı havalarda şap hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
Direkt güneş altında uygulamayınız.
Şapın dayanıklılığı açısından, uygulamadan 24 saat sonra, 7 gün içerisinde hava koşullarına bağlı olarak, yüzey belirli aralıklarla sulandırılmalıdır.
25 m²'den büyük alanlardaki uygulamalarda, uygun aralıklarla dilatasyon oluşturulması tavsiye edilir.

Tüketim:

1 cm kalınlık için 18-20 kg/m²

Tüketim miktarı laboratuvar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

25 kg kraft torba.

Depolama ve Raf Ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.

Risk Tanımları:

R 36/37/38: Gözü, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R 43: Cilde teması durumunda hassasiyet yaratabilir.

Güvenlik Tavsiyeleri:

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S 22: Tozlarını solumayınız.

S 24/25: Cilde ve göze temasından kaçınınız.

S 26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve hemen doktora başvurunuz.

S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S 46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

Sorumluluk:

Bu teknik dökümanda verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, tamamen bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. **Allmax Yapı Kimyasalları**, teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **Allmax Yapı Kimyasalları** sorumlu tutulamaz. Bu nedenle **Allmax Yapı Kimyasalları** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü doğru yerde kullandığınızdan emin olunuz. **Allmax Yapı Kimyasalları** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu teknik dökümanın yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (04/2013)